



KLINGERSIL® PHMR

Material de vedação para aplicações gerais. Adequado para fluidos com baixas pressões e temperaturas. Boa resistência química a ar, água e óleo.

Material Material de vedação a base de fibras orgânicas e borracha NBR

Cor Verde / verde

Tamanho 2000x1500mm | 4000x1500mm

Espessura 0,4 mm - 6,4mm



Dados Técnicos - Valores típicos* para espessura de 1,5mm

Compressibilidade ASTM F 36 A		%	14
Recuperação ASTM F 36 A		%	40
Relaxamento de tensão BS 7531	40Mpa / 200°C	Mpa	18
Teste de Compressão a quente 25 Mpa	Diminuição de espessura a 23°C	%	13
	Diminuição de espessura a 200°C	%	18
Aumento de espessura após imersão em: (ASTM F 146)	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	5
	Fuel B: 5h a 23°C	%	7
Aumento de peso após imersão em: (ASTM F 146)	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	15
	Fuel B: 5h a 23°C	%	15
Densidade		g/cm3	1,55

*Números de referência entre faixas de valores permitidas. Para Informações sobre as faixas de valores, entre em contato.




Gráfico de Pressão e Temperatura

- ① Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, não é necessário uma avaliação técnica.
- ② Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, uma avaliação técnica é recomendada.
- ③ Se a temperatura e pressão da sua aplicação estiverem neste campo, uma avaliação técnica rigorosa deverá ser realizada.